

PALMAKO DOPPIMPREGNERING

DYPIMPREGNERING SOM EKSTRA BESKYTTELSE FOR TREPRODUKTER

Treverk er utsatt for angrep fra insekter, fukt og sopp. Ved å beskytte treverket mot disse faktorene kan man forlenge levetiden til treproduktene. Ubehandlet treverk vil etter hvert bli grått og kan bli blåaktig og råtne. For å forlenge levetiden dypper vi våre større produkter i et trebeskyttelsesmiddel. Dypimpregnering er også egnet for behandling av vanskelig tilgjengelige overflater.

KJEMIKALIER SOM BRUKES VED DYPIMPREGNERING


Hagehytter og andre større elementer kan bestilles impregnert med Axil 3000 P, en vannbasert impregneringsvæske fra Sarpap & Cecil Industries. Dypimpregnering gir beskyttelse innen bruksklassene 1–3. Aktive ingredienser inkluderer permetrin, IPBC, propikonazol og tebukonazol. Væsken inneholder også pigment og tilbys i tre farger: brun, grå og hvit. Det hvite pigmentet er transparent og bevarer treets naturlige farge. Pigmentet blekner gradvis, men dette påvirker ikke beskyttelsen.



Impregneringsbad



BNDIP Impregnerad brun



GYDIP Impregnerad grå



WTDIP Impregnerad vit

Skogly er dypimpregnert med "WTDIP Impregnert hvit"

PROSESS

Hele produktet senkes i impregneringsbadet i ca. 30 minutter, slik at væsken når selv vanskelig tilgjengelige områder. Deretter lufttørkes produktet før det pakkes.

AVSLUTNING ETTER DYPIMPREGNERING

Den dypimpregnerte produkten trenger ikke lenger å grunnes med olje eller primer, men for å oppnå best mulig beskyttelse bør man gjøre det likevel. Dekkmaling skal uansett påføres så snart som mulig for å beskytte mot UV-stråling, smuss og mekaniske skader. Hvis den dypimpregnerte hagehytta blir stående ubehandlet i mer enn seks måneder, begynner impregneringsvæskens trebeskyttende egenskaper å forringes. Følg anbefalingene fra produsenten av malingen eller trebeskyttelsesmiddelet som brukes som sluttbehandling! Dyppet tre må avsluttende behandles med minst to overflatelag. Det er viktig å sørge for at treverket er tørt før dette gjøres.

IMPREGNERTE PRODUKTER

Vi bruker hovedsakelig dypimpregnering for hagehytter og andre store elementer, inkludert dører og vinduer.



För en rikare trädgård

Palmako
LEMEKS GROUP

VISUELLT UTSEENDE

Etter dypimpregnering påvirkes treets utseende av flere faktorer som UV-stråling, treets tekstur, emballasjemateriale osv. Overflatefargen på impregnerert treverk kan være ujevn og flekkete. Fargevariasjonene avhenger av temperaturen under dypimpregneringen eller av de spesifikke egenskapene til overflatene som skal impregneres – for eksempel hvis impregneringsvæsken ikke kan renne av overflaten, eller hvis vannet fordamper for raskt etter behandlingen. Slike fargevariasjoner er mest synlige på grå dypimpregnering, ettersom den kun inneholder svart pigment. Det er praktisk talt ingen fargevariasjoner ved hvit dypimpregnering.

Dypimpregnerert treverk har ofte lysere merker på overflaten, og fargevariasjoner forekommer oftest under pakkebånd, på kontaktpunkter med pakkestøtter og på steder der treoverflatene har vært presset hardt mot hverandre. Disse fargeforskjellene jevner seg vanligvis ut over tid når produktene tas i bruk.

Merk! Fargevariasjonene påvirker ikke trebeskyttelsesegenskapene til impregneringskjemikaliene!



Ujevn farge



Fargevariasjoner forårsaket av avstandsstenger



Impregneringsvæsken når ikke alle overflater



Selv om impregneringsvæsken er ment å nå også vanskelig tilgjengelige områder, er det mulig at væsken ikke alltid trenger inn overalt. For eksempel mellom dør- og vinduskarmene.

Når det gjelder dører og vinduer på dypimpregnerte produkter, kan det finnes områder som er overflatebehandlet med trelim eller sparkel. Pigmentet i impregneringsvæsken fester seg ikke til overflater som er behandlet med trelim eller sparkel.

Temperatur og fuktighet kan forårsake endringer i treverket som påvirker den allerede dypimpregnerte overflaten. Kvae kan begynne å sive ut på overflaten. Kvae bør fjernes forsiktig med en børste eller sandpapir, og deretter bør overflaten males på nytt.



Träspackel på dypimpregnerat trä



Kåda kan frigöras



Väggen på en trädgårdstuga som impregnerats brun och som har stått utomhus i fyra år utan ytterligare efterbehandling. Den del som utsatts för sol är kraftigt blekt.

Alle dypimpregnerte produkter er følsomme for sollys. Fargen på grå eller brune dypimpregnerte produkter begynner å endre seg så snart produktet utsettes for sollys. Over tid blir treoverflaten bronsefarget og blekner gradvis til grått. Overflater som forblir i skyggen, beholder sin opprinnelige fargetone. Hvor raskt blekingen skjer, avhenger av værforholdene og intensiteten på solstrålingen.

Etter montering tåler dypimpregnerte produkter ulike værforhold utendørs som vind, regn, sol osv. Mindre fargeforskjeller forårsaket av vær og vind anses ikke som feil eller defekter. Alle de kjennetegn som er nevnt i dette dokumentet (merker fra avstandsstenger, ujevn farge, områder behandlet med trelim eller sparkel, synlige harpiksflekker, bleking) gir ikke grunnlag for reklamasjon.

- Hvis produktet er blitt skittent på grunn av værforhold, vask det forsiktig med et egnet rengjøringsmiddel. Ikke bruk høytrykksspyler!
- Kuttflater må males med minst tre strøk.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, beskyttet mot direkte sollys. Ikke oppbevar det innendørs på et varmt sted.

Behandling av stammen

For at drivhuset ditt skal få lang levetid, er det avgjørende at treverket behandles på riktig måte, både før og etter montering.

Forbehandlet ramme – men krever ytterligere behandling

Hele rammen, inkludert dører og vinduer, er grunnbehandlet med dypimpregnering. Denne behandlingen gir en viss beskyttelse mot råte, sopp og insektangrep. Til tross for dette må du behandle alle treflater ytterligere før montering, da grunnbehandlingen ikke er tilstrekkelig som sluttbeskyttelse.

Behandling før montering

Alle tre deler skal overflatebehandles før de monteres sammen. Dette er spesielt viktig for endaved, altså de kappede endene, fordi disse er ekstra følsomme for fuktighet. Hvis sokkelen er kappet etter trykkimpregnering fra fabrikk, skal også den eksponerte endevenden behandles grundig. Bruk alltid produkter og metoder som anbefales av overflatebehandlingsleverandøren.

Velg riktig type maling eller olje

Akrylatbaserte malinger og lasurer fungerer veldig bra.

Vannbaserte malinger kan brukes når treverket er tilstrekkelig tørt (fuktighetsinnhold 16–18 % eller lavere).

Oljebaserte produkter, for eksempel alkydoljefarge, går også bra, men bare hvis de er diffusjonsåpne og treverket ikke er for fuktig. Pass på at oljen får tørke ordentlig og at eventuell overflødig olje tørkes bort før videre behandling.

Viktig å tenke på

Produktet må ikke monteres ubehandlet. For best resultat, vis gjerne informasjonen om dypimpregnering og det tekniske databladet (finnes under fanen Monteringsanvisninger) til din malingsforhandler når du velger behandling til drivhuset.